

Teknisk datablad for ALUJET Spruhfix

Produktbeskrivelse



ALUJET Spray Fixx er en sprayprimer og spraylim. Den brukes som

Adhesjonspromotor for grunning og stabilisering av ujevne, fibrøse og

porøse underlag som myke fiberplater, tre, trebaserte paneler, gipsfiberplater, gips og stein.

Fordeler

For innendørs og utendørs bruk; enkel behandling; for alle kommersielt tilgjengelige luft- og vindtette limsystemer;

Hurtigtørkende; produktiv; høy klebestyrke; Høy innledende limstyrke; for permanent binding; høy aldringsmotstand; selv i kulde og fuktighet; ideell for arbeid over hodet; Kompatibel med polystyren.

Bruksområder

For alle kommersielt tilgjengelige lufttette og vindtette limsystemer. Som adhesjonspromotor for Produkter ALUJET Alucral, ALUJET Alusan, ALUJET Difutape, ALUJET tetningsstråle, ALUJET Allfixx, ALUJET reparasjonstape og kommersielt tilgjengelige limprodukter. I tillegg

ALUJET Sprayfixx egnet for tilkobling av ALUJET Walljet veggbarrieremembran

ALU som L-barriere på mineralske underlag, samt på ALUJET Walljet ALU. ALUJET Sprayfixx kan også brukes til å koble filmer til polystyrenisolasjonsmaterialer. Hvis anvendelsesområdet tillater det, vil

Liming av folie til folie mulig.

Tekniske data

Beskrivelse	Enhet	Verdi
Materiale		Styren-PIB gummi
Løsemiddelbasert	%	Ca 8
Forbruk	ml	Avhengig av underlag
Farge		Fargeløs
Innledende feste	Sekunder	Ca 30
Tetthet	g/cm ³	0,9
Klebetid	Minutter	5
Herdetid	Minutter	120
Arbeidstemperatur	C	.-5 til +45
Innhold	ml	500

Lagring Ikke under +10 og maks 12 måneder.

Bruk Behandling som sprayprimer: ALUJET Sprayfixx påføres absorbent underlag (mur / myk fiber / gips / tre) på den ene siden av underlaget. Etter en ventetid på ca. 2 til 5 minutter kan limingen gjøres med selvklebende tape eller fugemasse. Behandling som spraylim: ALUJET Sprayfixx påføres begge på underlaget (folier/plast/metall, etc.) Limdeler påføres tynt og jevnt. Etter en ventetid på ca. 2 til 10 minutter delene som skal limes limt punkt til limpunkt (kontaktbinding) Koble til hverandre og trykk godt ned. I begge behandlingstilfellene, vennligst Merk: ALUJET Spray Fixx i en vinkel på ca. 45° og en avstand på Spray på ca. 20 – 30 cm til underlaget. Avhengig av underlaget kan det være nødvendig med flere påføringer. Sprøytebredden er justerbar. Herdetiden avhenger av romtemperatur, påføringstykkelse, absorpsjonsevne av underlaget, etc. Følgende fungerer som en retningslinje for sammenføyning av delene: Limfilmen skal fortsatt være litt klissete, men skal ikke feste seg til fingeren når fingeren trykkes lett. Sørg for god ventilasjon/sug under behandlingen; Hold antennelseskilder unna og ikke røyk.



Info

Våre bruksanvisninger, retningslinjer for behandling, produkt- eller ytelsesspesifikasjoner og andre tekniske uttalelser er bare generelle retningslinjer; De beskriver bare arten av våre produkter (verdier / fastsettelse på produksjonstidspunktet) og tjenester og utgjør ikke en garanti i henhold til §443 BGB. På grunn av ulike bruksområder for det enkelte produktet og de respektive spesielle omstendighetene (f.eks. prosesseringsparametere, materialegenskaper osv.) er brukerens ansvar for å teste seg selv. skrift og testing er av uforpliktende karakter.